

PEINTURES, VERNIS ET PRODUITS
CONNEXES - NF150
www.afnorcert.fr

PRIMAIRE / IMPRESSION

DEFINITION

- Impression polyvalente à base de résines alkydes et acryliques en émulsion.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes, bois et dérivés.
- Recouvrable par toutes finitions acryliques ou glycérophthaliques

PROPRIETES

- Bloque les fonds avant application des finitions
- Bon pouvoir opacifiant, masque tâches et embus
- Bonne dureté de film
- Bonne blancheur
- Sans odeur
- Rendement élevé
- Séchage rapide : ponçable et recouvrable dans la journée
- Taux de C.OV réduit (conforme aux normes européennes 2010)
- Taux de C.O.V adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie...

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

61%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.54 Kg/dm³ (+/- 0,03)

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec au toucher : 20 min
Ponçable : 4 heures
Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

11 - 14 m²/L selon la nature du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 15L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abris du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7/b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient un taux de COV <3g/l
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% selon la porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...)

SUPPORTS	IMPRESSIION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de CALANQUE IMPRESSIION	Finition extérieure acrylique ou glycérophtalique en phase aqueuse
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Bois et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com