

CALANQUE MAT Profond

MAT PROFOND À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES
ET ALKYDES EN PHASE AQUEUSE

► Finition A



FINITION MATE

DEFINITION

- Peinture à base de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Aspect mat profond

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Pour murs et plafonds intérieurs
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes

PROPRIETES

- Aspect mat profond
- Excellent garnissant, très bon tendu, temps ouvert important
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support
- Excellent pouvoir opacifiant
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
- Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie

- Taux de C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)
- Grande blancheur
- Sans reprises, ni embus
- Sans tension
- Sans odeur
- Rendement élevé
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat profond

ASPECT EN POT

Gel ontueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40% (+/- 1)

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

61% (+/- 1)

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.55 Kg/dm³ (+/- 0,03)

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

7 - 9 m²/L (10 - 13m²/L) selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient un taux de COV <1 g/l

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

CALANQUE MAT Profond

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau 12mm, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution entre 5 et 10%.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
- Ne pas appliquer directement sur fonds recouverts d'anciens badigeons.
- Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de CALANQUE IMPRESSION dilué à 3% d'eau	2 couches de CALANQUE MAT PROFOND dilué à 5% d'eau

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S.

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com