

CALANQUE SATIN

PEINTURE SATINÉE GLYCÉRO À L'EAU

► Finition A



FINITION SATINÉE

DEFINITION

- Peinture à base de résines alkydes et acryliques en émulsion
- Finition satinée soyeuse, semi tendue

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et de rénovation, en pièces sèches et humides
- Pour murs et menuiseries intérieurs
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes, bois et dérivés

PROPRIETES

- Aspect satin soyeux
- Bon garnissant
- Bon pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Sans odeur
- Lessivable. Grande dureté de film
- Rendement élevé
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA
- Spécialement adapté pour la mise en peinture des locaux à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé, restauration, cuisine, hôtellerie
- Taux C.O.V réduit (conforme aux normes européennes 2010)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin soyeux

ASPECT EN POT

Gel onctueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

47% (+/- 1)

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

63% (+/- 1)

BRILLANCE SPÉCULAIRE

20 sous angle de 60°

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.44 Kg/dm³ (+/- 0,03)

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec au toucher : 30 minutes
Recouvrable : 4 à 5 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

12 - 14 m²/L selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc et Incolore

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 12L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/b) : 100 g/l (2010)
Ce produit contient un taux de COV < 1g/l
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi ; dilution possible jusqu'à 5% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution entre 5 et 10 %.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes,
- Fer préalablement passivé ayant fait l'objet d'une préparation soignée.
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
- Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de CALANQUE IMPRESSION dilué à 3% d'eau	2 couches de CALANQUE SATIN
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Bois et dérivés à l'intérieur		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com