

CAPITOLE AQUA satin

LAQUE SATIN TENDUE À BASE DE RESINE ACRYLIQUE
ET POLYURÉTHANE EN EMULSION

Fiche technique descriptive N°003FINITION du 01/01/2019

► Finition A



FINITION SATINÉE

DEFINITION

- Peinture satinée formulée à base de résines acryliques et polyuréthanes en phase aqueuse.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur
- Travaux neufs et de rénovation
- Bois et dérivés, bétons et dérivés, plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes, métaux ferreux recouverts par un primaire antirouille
- Particulièrement adaptée à la mise en peinture de portes intérieures soumises aux rayures et aux lessivages intensifs

PROPRIETES

- Aspect satin tendu
- Séchage rapide
- Rendement élevé
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Application et entretien faciles
- Excellente dureté et grande blancheur
- Laque microporeuse
- Bonne résistance aux rayures et aux lessivages
- Excellente résistance aux U.V
- Bonne résistance aux produits chimiques ménagers
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA
- Taux C.O.V réduit.
- Classement au feu M1 - PV n°N101463 - DE/3
- Résistance à l'abrasion humide. Classe 1 selon FN 13.300.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin

ASPECT EN POT

Liquide légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

38% (+/- 1)

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55% (+/- 1)

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.38 Kg/dm³ (+/- 0,03)

SÉCHAGE

Sec : 1 heure.
Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

12 - 14 m²/L suivant porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc et Incolore

CONDITIONNEMENTS

1L - 3L - 12L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2/6a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum < 10g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants MIXOVA lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S
Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau (microfibre poils ras), airless

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, matériel utilisé et température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après utilisation.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bois et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Métaux ferreux recouverts par un primaire antirouille
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures <5°C ou >35°C et à un taux d'hygrométrie >75%.
- Ne pas appliquer en présence d'exsudations, résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Dégraissage si bois exsudant 1 couche d'impression : CALANQUE IMPRESSION	2 couches de CAPITOLE AQUA SATIN
Support poreux Plâtres et dérivés Bétons et dérivés	Elimination éventuelle des parties non adhérentes 1 couche d'impression : CALANQUE IMPRESSION ou tout autre impression adaptée.	
Métaux ferreux non recouverts	Dégraissage - Elimination des traces éventuelles de rouilles - 1 couche de PRIMAIRE ANTIROUILLE	
Anciennes peintures adhérentes	Dégraissage - matage nécessaire par ponçage si surface satinée ou brillante	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne contient pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

N° appel URGENCE ORFILA : 01 45 42 59 59

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 - Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com