



CAPITOLE PREMIUM SATIN

**LAQUE SATINEE GLYCEROPHTALIQUE
MICROPOREUSE**

PV FEU

M1



« Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) »

DEFINITION

Laque de finition satinée tendue microporeuse, haute qualité, aux résines alkydes en phase solvant.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neufs et de rénovation, en pièces sèches et humides.
- Décoration et protection des murs, métaux ferreux et menuiseries.

PROPRIETES

- Aspect satin tendu.
- Microporeux.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Excellent rendu assurant une finition de grande qualité.
- Grande blancheur.
- Entretien facile (lessivable).
- Résistant aux intempéries (grande longévité).
- Rendement très élevé.
- Idéal pour la décoration et la protection des menuiseries intérieures et extérieures.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MDXOVA**.
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/8

CARACTERISTIQUES

Aspect du film
Aspect en pot
Extrait sec Volumique
Extrait sec Pondéral
Brillance spéculaire
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)
Point éclair
Séchage

Rendement (NF T 30-073)
Teintes en stock
Conditionnements
Conservation en stock
Classification AFNOR (NF T 36-005)
Directive C.O.V (2004/42/CE)

Satin tendu.
Légèrement gélifié.
60%.
75%.
20 UB sous angle de 60°.
1,40 Kg/dm³.
38°C.
Hors poussières : 3 heures.
Sec : 7 heures.
Recouvrable : 24 heures.
16-18 m²/L selon nature du support.
Blanc - Incolore.
0.75 L - 3 L - 12 L.
12 mois en emballage d'origine non ouvert.
Famille I classe 4a.
Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscot – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



CAPITOLE PREMIUM SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau laqueur.
- **DILUTION** Brosse et rouleau : jusqu'à 3% au White Spirit suivant porosité du support et température extérieure.
- **NETTOYAGE DU MATERIEL** Au White Spirit après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Plâtres et dérivés.
 - Bois et dérivés sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...).
 - Métaux ferreux avec primaire adapté.
 - Bétons et dérivés, préalablement enduits.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.
 - Ne pas appliquer directement sur support à base de zinc (bardage, galvanisé...).
 - Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés neufs	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement . Sur fonds <u>poreux</u> ou <u>légèrement pulvérulents</u> : 1 couche de CAPITOLE CLASSIC IMPRESSION	2 couches de CAPITOLE PREMIUM SATIN
Bois et dérivés neufs		
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		
Métaux ferreux	1 couche de FXDOFER PRIMAIRE	
Métaux non ferreux	1 couche de PRIMAIRE DE CAPITOLE	

HYGIENE ET SECURITE

- Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
- **Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com