

ESTEREL SOIE

PEINTURE ACRYLIQUE
SATIN VELOUTÉE TENDUE

► CLASSE DE FINITION A



FINITION SOIE

DEFINITION

- Peinture à base de résine acrylique en émulsion
- Aspect satin velours tendu

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et de rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre

PROPRIETES

- Aspect satin velours tendu
- Masque avantageusement les défauts du support par rapport à une finition satin.
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Lavable / Lessivable
- Rendement élevé
- Classe de finition A (soignée)
- Très bel aspect décoratif satin velouté
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie MIXOVA
- Taux de C.O.V réduit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin velours tendu

ASPECT EN POT

Gel onctueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

40%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

56%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.40 Kg/dm³

BRILLANCE SPÉCULAIRE

6 sous angle de 60°

POINT ECLAIR

Néant

SÉCHAGE

Sec : 1 heure

Recouvrable : 12 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L selon la porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc - Incolore

CONDITIONNEMENTS

3L - 15L05

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum < 1 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69– Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E-Mail : mailing@innova-sa.com

ESTEREL SOIE

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure. Airless : dilution à 3%

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Toiles de verre
- Bétons et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau	2 couches d' ESTEREL SOIE
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau	
Toiles de verre	Directement	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.

Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com