



PEINTURE DE CAMPAGNE

Diversité de couleurs et durabilité imbattable - pour tous types de temps!

2101 Blanc	2203 Jaune sapin	2204 Ivoire	2205 Jaune soleil	2308 Rouge basque	2310 Cèdre/ bois rouge
2311 Rouge carmin	2404 Vert sapin	2501 Bleu labrador	2506 Bleu royal	2507 Bleu gris	2606 Brun moyen
2607 Brun foncé	2703 Gris noir	2704 Gris pierre	2708 Gris gravier	2716 Gris anthracite	2735 Gris clair
2742 Gris signalisation					



DESCRIPTION DU PRODUIT

Finition opaque, au départ légèrement brillante puis satinée, à base d'huiles naturelles pour le bois d'extérieur. Microporeuse, elle laisse le bois respirer, réduit les gonflements et déformations du bois. Hydrofuge, elle est particulièrement résistante aux intempéries et aux rayons UV. Ne craquèle, ne s'écaille et ne cloque pas. Pas de ponçage, ni de couche de fond nécessaire. Application simple et sans traces. Ne sèche pas pendant l'application. La finition sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la sueur et à la salive selon DIN 53160 et normés jouets selon EN 71.3). La teinte et le veinage du bois sont recouverts. La structure du bois reste visible.

DOMAINE D'APPLICATION

La Peinture de Campagne Osmo est parfaitement adaptée aux bois à l'extérieur où une finition particulièrement durable est souhaitée : les façades en bois, les fenêtres et les volets, les clôtures, les pergolas, les bardeaux, les meubles de jardin et les pavillons, les carports etc. Idéale pour le renouvellement de vieilles finitions microporeuses et du bois grisailé.

COMPOSITION

À base d'huiles végétales naturelles (huile de tournesol, huile de soja, huile de chardon), paraffine, pigments d'oxyde de fer et organiques, dioxyde de titane (pigments blanc), siccatifs (agents séchants) et additifs hydrofuges. White-spirit désaromatisé (sans benzène). Valeur limite pour ce produit (cat A / e) : 400 g / l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g / l COV. Documentation détaillée disponible sur demande.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Poids spécifique: 1,0-1,35 g/cm³
Viscosité : 20-60s DIN EN ISO 2431/4 mm, visqueux
Odeur : faible/douce, inodore après séchage.
Point éclair : > 60°C selon DIN EN ISO 2719

STOCKAGE

5 ans et plus si les bidons sont stockés au sec et bien fermés. À entreposer 24 à 36 heures avant utilisation à température ambiante en cas de viscosité excessive suite au gel.



PRÉPARATION

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (max. 20 % d'humidité).

La Peinture de Campagne Osmo est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien mélanger.

Si possible, appliquer la première couche sur toutes les faces, avant le montage.

Nettoyer les anciennes couches microporeuses. Éliminer totalement les anciennes couches de laque et de vernis. Porter un masque de protection en cas de ponçage.

Le résultat de la finition dépend, entre autres, des caractéristiques du bois. Il est donc conseillé de toujours effectuer une application test, en particulier sur des revêtements dont la surface est inconnue.

Si une protection supplémentaire est souhaitée contre la moisissure, le bleuissement et les insectes, appliquer préalablement l'Imprégnation du bois WR d'Osmo sur toutes les faces.

Laisser sécher 12-24 heures avant le prochain traitement.

APPLICATION

Appliquer à l'aide d'un pinceau plat ou d'un rouleau microfibres Osmo sur le bois propre et sec dans le sens des veinures du bois de manière homogène.

Laisser sécher env. 10-12 heures en assurant une bonne aération.

Appliquer ensuite la deuxième couche, tout aussi finement.

En cas de rénovation l'application d'une couche unique sur bois propre est suffisante.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le diluant et nettoyant d'Osmo (sans aromates).

SÉCHAGE

Sec après environ 10-12 heures (à un climat normal de 23°C/ 50% d'humidité relative). Le temps de séchage se prolonge à basse température et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une bonne aération.

Sec à la poussière après environ 6 heures.

RENDEMENT

1 L est suffisant pour une couche pour 26 m²

Le rendement du produit est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées. Tout autre type de surface peut faire varier considérablement le rendement.

CONSEIL

Si la surface en extérieur doit avoir une protection supplémentaire (par ex. fenêtre, façades), appliquer 1 couche d'Huile de Protection UV incolore après séchage complet (410 sans biocides ou 420 avec film protecteur). Cette dernière protège contre les salissures et améliore la durabilité de la finition. Appliquer la Lasure Naturelle à l'Huile blanche 900 sur la Peinture de Campagne 2101.

La Peinture de Campagne éprouvée depuis des décennies est également disponible dans la teinte que vous souhaitez. Disponible sur demande à partir de 1 x 2,5 L en 186 Teintes RAL et 1950 Teintes NCS, et aussi avec un film protecteur supplémentaire.

Certaines essences de bois ont tendance à se délayer lorsqu'elles sont soumises aux intempéries.

AVIS DE SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Attention : Laver les chiffons utilisés immédiatement après usage ou les conserver dans un récipient hermétiquement fermé (danger d'inflammation). La finition, après séchage, correspond au DIN 4102 B2 (normalement inflammable). Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

RECYCLAGE

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement les récipients vides.

TEINTES

N° 2101 blanc
N° 2203 jaune sapin
N° 2204 ivoire
N° 2205 jaune soleil
N° 2308 rouge basque
N° 2310 cèdre/ bois rouge
N° 2311 rouge carmin
N° 2404 vert sapin
N° 2501 bleu labrador
N° 2506 bleu royal
N° 2507 bleu gris
N° 2606 brun moyen
N° 2607 brun foncé
N° 2703 gris noir
N° 2704 gris pierre
N° 2708 gris gravier



N° 2735 gris clair
N° 2742 gris signalisation
N° 2716 gris anthracite

CONDITIONNEMENT

0,75 l ; 2,50 l ; 25 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 03/16