

4 EN 1



les + produit

+ 4 EN 1

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage de supports irréguliers
- Lissage des fonds

+ Confort d'utilisation

- Allégé
- Gras et souple
- Très bonne glisse

+ Très garnissant jusqu'à 8 mm

+ Blanc et fin



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MJ LIGHT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit allégé multi-usage en pâte

Destination

Intérieur

- Traitement des bandes à joint
- Rebouchage de fissures et trous de faible profondeur
- Dégrossissage des supports irréguliers
- Lissage des fonds

Application rouleau



Application manuelle



Utilisation



Épaisseur d'application



Temps d'utilisation



Prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

DILUTION Prêt à l'emploi

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION 8 mm

CONSOMMATION MOYENNE 1,2 L/m²/mm d'épaisseur (selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne gouttelette, ancienne peinture, toile de verre.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT Impression, peinture, revêtements muraux légers.



MJ LIGHT

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.
DENSITÉ	1,3 ± 0,1
pH	9 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION A 20°C	Illimité
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 2
NORME	NF EN 16566 - NF EN 13 963, classe 3A
	NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification 11 rue de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr
C.O.V.	Directive COV 2004/42/CE : Cat. Valeur limite UE : 30 g/L; Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE
CLASSEMENT AU FEU	A2-s1, d0

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	<p>Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com</p>
----------------------------	--

CONDITIONNEMENT	Seau 10 L et 4 L
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

 0380 23	Matériaux de jointement pour plaques de plâtre EN 13963 : 2014 Type 3A
	PRESTONETT MJ LIGHT DOP75000-104/01-01
BEISSIER Quartier de la gare - 77760 LA CHAPELLE LA REINE	
Réaction au feu	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	PND

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Juin 2023

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier

L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10