

DERTHANNE SOL vernis

Primaire ou vernis anti poussière
Intérieur / Extérieur à recouvrir

Référence : 342 0810 00

Édition : janv-14

PRÉSENTATION :

Derthanne sol vernis 342 est un imprégnant incolore 100% polyuréthane monocomposant, durcissant par réticulation au contact de l'humidité de l'air.

Conditionnement : 5 L - 20 L

Teinte(s) : Incolore ambré.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6a

PRINCIPALES QUALITÉS : PV Alimentaire IANESCO N° 7544

Bonne résistance aux projections des acides, bases, solvants, huiles.

Excellente tenue aux produits lessiviels.

Excellente dureté et bonne souplesse.

S'utilise en primaire avant l'application du Derthanne sol peinture ou en vernis de finition.

Derthanne sol vernis 342 peut être mélangé à du sable sec, tamisé fin, pour réaliser un mastic de rebouchage (1 volume de Derthanne sol vernis 342 pour 5 volumes de sable sec).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Protection des sols béton, ciment, parkings, escaliers, chaufferies, entrepôts, usines, garages, etc.

Primaire d'imprégnation avant application de Derthanne sol peinture

NE PAS UTILISER :

Sur sols gras et bitumes (nous consulter).

Sur supports humides.

En extérieur sans le recouvrir par une finition.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Extrait sec en poids	Point Eclair
CA 4 / 75"	1.02	56%	60%	> 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5 m²/Litre. au rouleau laine court.

Consommation : 5 m²/Litre. au rouleau laine court.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 70µm

Aspect : brillant


ATMOSPHERE OU MILIEU:

Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	oui
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	oui
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	oui



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94
Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



DERTHANNE SOL vernis

Primaire ou vernis anti poussière
Intérieur / Extérieur à recouvrir

Référence : 342 0810 00

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenailage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Monocouche

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

5 L : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

20 L : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

Utiliser le produit dans les 12 heures après ouverture.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Pinceau
505 0342 00	5% à 10%	3% à 5%	Rouleau 5% pour la 1ère couche.

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

Hors poussière	Circulable	Dur	Recouvrable
1 heure	48 heures	48 heures	Mini. 12 heures
			Maxi. 24 heures

Recouvrable par :

Finitions : DERSOL 127 - 129 - 330 - 361 - 434 - 248 - 448 - DERTHANNE 342

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/cial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07