

## GRAS À LAQUER



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### Définition

Enduit mixte de finition en pâte

#### Destination

Intérieur/extérieur

- Rattissage des fonds neufs et anciens
- Rénovation de meubles pour une finition laquée

Application manuelle



Utilisation



intérieur/  
extérieur

Épaisseur d'application



0,5 mm

Temps d'utilisation



illimité

Prêt à l'emploi

### les + produit

- + Bonne glisse
- + Très dur
- + Excellente adhérence sur bois
- + Extra fin
- + Permet de recevoir des finitions de très haute qualité
- + Ponçable

### MISE EN ŒUVRE

**DILUTION** ..... Prêt à l'emploi

#### APPLICATION

**Conditions** ..... Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, et hygrométrie supérieure à 75 % H.R.

**Outils** ..... Lame à enduire, couteau de peintre.

**Nettoyage du matériel** ..... Solvant - immédiatement après emploi. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

**RECOMMANDATIONS** ..... Ne pas appliquer directement sur béton et ciment.

**EPAISSEUR D'APPLICATION** ..... 0,5 mm

**CONSOMMATION MOYENNE** ..... 0,15 kg/m<sup>2</sup>

(selon la rugosité des fonds)

**SUPPORTS** ..... Plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, bois et dérivé préalablement imprimé.

*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.*

**RECOUVREMENT** ..... Peinture, laque.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## GRAS À LAQUER

### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

<b>COMPOSANTS</b> .....	Résines oléo-glycérophthaliques, charges sélectionnées.
<b>DENSITÉ</b> .....	1,9 ± 0,1
<b>COULEUR</b> .....	Blanc
<b>TEMPS D'UTILISATION A 20°C</b> .....	Illimité
<b>TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT</b> .....	Après séchage complet
<b>CLASSIFICATION</b> .....	NF T 36-005 - Famille III, classe 1
<b>NORME</b> .....	NF EN 16566
<b>C.O.V.</b> .....	< 107 g/l (pae)

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.fr](http://www.beissier.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**CONDITIONNEMENT** ..... Pot 5 kg et 1 kg

**CONSERVATION** ..... 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.



La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Juillet 2023

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

# Beissier

L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

**Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10**