



FICHE TECHNIQUE  
Version du 20/07/2023



Convient aux utilisations extérieures.

## VEILCALCE

### Description du produit :

VEILCALCE est un badigeon pur chaux grasse (peinture à la chaux) longuement vieilli et micro filtré pour des finitions intérieurs et extérieurs. Naturellement fongicides et bactéricides, il est extrêmement perméable à la vapeur d'eau et régule l'humidité en intérieur.

Peinture-voile, effet couvrant léger, à base de chaux pour l'intérieur et l'extérieur, transpirante, anti-moisissure naturelle. Indiqué pour le voilage ou la finition de couleur moyennement forte.

### Domaine d'application :

- Peinture
- Chaulage
- Eau forte
- Patine
- Minéralisation de pierre naturelle

### Caractéristiques du produit :

VEILCALCE est une peinture pur chaux micro filtrée.

Les nuances de couleur peuvent être personnalisées en utilisant notre système de mise en teinte Montebello®.

Le mélange précis de farines de marbre sélectionnés confère au produit des caractéristiques uniques telles que l'opacité et la facilité d'application.

Les matières premières naturelles, soigneusement sélectionnées, confèrent à VEILCALCE une valeur écologique la plus élevée du marché de la peinture. Le PH élevé de VEILCALCE évite le développement de moisissures et de bactéries, sans utiliser d'additifs chimiques.

Ininflammable et peu odorant

### Mise en œuvre :

- Préparer le support avec une impression à l'eau, une impression isolante et/ou notre primaire Multi use Montebello®.
  - Application au pinceau, au rouleau, à l'éponge ou au gant de décoration.
  - 2 couches ou plus, selon le résultat final souhaité
  - Le support doit être propre et sec, les parties non substantielles, les traces d'huile ou de graisse doivent être éliminées.
  - Attendre 4/6 heures entre les applications ou application frais sur frais
  - Température d'application : 5° à 35°C
  - Tous les produits à base de chaux ont un temps de séchage normal en fonction de l'épaisseur mais la véritable dureté est obtenue par la carbonatation qui se produit au contact de l'air.
- Ce processus peut durer plusieurs semaines.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A - Tél : 02.51.07.48.50  
E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.



### Caractéristiques techniques :

<b>Nom</b>	VEILCALCE
<b>Composition</b>	"Chaux dolomitique en pâte vieillie au minimum 18 mois Poudres de marbre et eau
<b>Aspect</b>	Pâte dense
<b>Couleur</b>	Blanche
<b>Dilution</b>	Eau : 20-25%
<b>Quantité par couche</b>	5 - 6m <sup>2</sup> /kg
<b>PH</b>	13
<b>Perméabilité</b>	SD - 0,05m (DIN52615)
<b>Absorption de l'eau</b>	0,4kg / (m <sup>2</sup> h0,5) (EN1062-3 :2001)
<b>COV</b>	0g/l - peinture murale et sous-catégorie "L" valeur max. UE2010 30g/l
<b>Poids spécifique</b>	1,4 kg/l
<b>Conditionnement</b>	1kg - 3,5Kg - 6,5Kg - 20kg
<b>Nettoyage</b>	A l'eau
<b>Stockage</b>	Conserver dans un endroit sec à une température comprise entre 5° et 30°C max.
<b>Remarque</b>	Protéger les surfaces de la pluie dans les 48 à 72 heures suivant l'application.

### Notes :

La présente fiche technique a été rédigée par les experts de REVET' INNOV et les informations techniques et scientifiques indiquées ont été testées dans nos propres ateliers.

Toute responsabilité concernant les résultats n'est due qu'à la méthode et aux conditions utilisées lors de l'application du produit.

Ces indications sont un support valable pour tester la qualité du produit dans chaque cas spécifique.