

Colle Murale + TDV

La Colle Murale + TDV de decotric s'utilise pour coller tous types de toiles de verre, revêtements muraux à envers non-tissé, revêtements muraux textiles, textures à peindre, aiguilletés, voiles de rénovation, vinyles sur intissé ainsi que toiles enduites jusqu'à un grammage de 350 g/m² sur supports absorbants. La Colle Murale + TDV de decotric a une bonne résistance à l'humidité et peut geler au transport sans changement grave de qualité.

Caractéristiques :

- Adhérence initiale et finale élevée
- Application avec rouleau
- Colle vinylique sans solvants

Données techniques :

Matière première:	dispersion vinylique, additifs, eau
Densité:	env. 1,03 g/cm ³
Valeur pH	env. 9
Consommation	200 – 300 g/m ²



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (poussière, graisse, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric.

Mode d'emploi :

Si la colle était gelée et devenue trop épaisse après décongélation, seulement y ajouter un peu d'eau et bien remuer pour ajuster sa consistance. Appliquer la Colle Murale + TDV de decotric avec rouleau à poils moyens ou brosse en largeur d'un lé sur le mur, poser le lé dans la colle fraîche et maroufler. Ne pas peindre le revêtement mural avant séchage complet de la colle. Suivre les instructions de pose des fabricants de revêtements muraux. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
001702001	4007955017028	3kg
001703083	4007955017233	5kg
001704083	4007955017240	10kg
001705083	4007955017257	18kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.