

decomur S45 Super Enduit intérieur

Le *decomur S45 Super Enduit intérieur* de decotric s'utilise pour reboucher des trous et fissures, pour lisser des surfaces larges ainsi que pour coller et jointoyer des plaques de plâtre normaux et cartonnées. Il est conforme à la norme 4B-EN 13963, ainsi compatible avec toutes plaques de plâtre. Le *decomur S45 Super Enduit intérieur* de decotric s'applique en épaisseur de 0 à plus de 10 cm par couche surtout sur supports minéraux tels que crépis, plâtre, pierre naturelle, béton cellulaire, maçonnerie, etc. Le *decomur S45 Super Enduit intérieur* de decotric convient pour des enduisages Q1 à Q4, sèche sans retraits ou fissures et montre toujours la même solidité quel que soit son épaisseur.

Caractéristiques :

- enduit multi-fonctions à base de plâtre fin
- fibré et renforcé de résine synthétique pour l'intérieur
- adhérence optimale
- séchage rapide sans fissures ou retraits

Données techniques :

Matières premières	plâtre, résine synthétique, fibres, additifs
Densité	env. 0,83 g/cm ³
PH	7 – 8
Réaction au feu	A 1
Consommation	env. 1 kg de poudre par m ² et mm d'épaisseur
Temps d'utilisation	env. 45 minutes à une température de + 20°C
Mise en peinture/ Temps de séchage	3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de + 20°C
Elasticité – selon la dureté	3,4 N/mm ² selon la norme DIN 18555
Résistance	8,0 N/mm ² selon la norme DIN 18555
Marquage émissions dans l'air intérieur	A+ (le taux en COV est inférieur à 1 g/kg de poudre)



Préparation de support :

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. Traiter aussi les bords découpés des plaques de plâtre cartonnées (plâtre brut) avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric pour éviter les microfissures

Mode d'emploi :

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y délayer le *decomur S45 Super Enduit intérieur* de decotric et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La consistance du produit doit être assez épaisse pour les travaux de rebouchage. Pour les travaux de lissage, faire l'enduit moins épais.

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Laisser reposer 2 à 3 minutes, puis appliquer l'enduit préparé dans les 45 minutes. Lisser les petites irrégularités quand l'enduit commence à prendre avec une éponge humide ou taloche à dos mousse humidifié ou poncer après séchage complet.

Indications importantes :

Pour éviter un séchage irrégulier pendant les travaux de rénovation suivants, traiter les endroits enduits ou même la superficie entière avec le *Durcisseur de fonds LF (sans solvants)* de decotric. L'enduit s'applique aussi avec la machine à projeter PFT Ritmo Powercoat (réglage d'eau: 85 l/h, puissance: 3 l/min., pression: 7 bar, Ø tuyau: ½ ", Ø buse: 4,5 mm). Ne pas appliquer sur bois, verre, plastiques, métaux et supports bloqués. Respecter les conseils de pose du fabricant des plaques de plâtre (cartonnées). Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
003901001	4007955039013	500 g
003902001	4007955039020	1 kg
003903001	4007955039037	2 kg
003905083	4007955039259	5 kg
003904001	4007955039044	10 kg
003907001	4007955039075	15 kg
003906001	4007955039068	25 kg

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.