



# SEMIN REBOUCHEUR

## ENDUIT DE REBOUCHAGE SÉCHAGE RAPIDE INTÉRIEUR

- + TRÈS PEU DE RETRAIT
- + SÉCHAGE RAPIDE
- + TOUTES ÉPAISSEURS
- + PONÇAGE FACILE

### DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en mur et plafond en intérieur.

Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

### SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en mur et plafond en intérieur :

- Plâtre.
- Plaque de plâtre.
- Carreau de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Briques.
- Terre cuite...

### REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

### DOCUMENTS À CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

Temps d'utilisation : 20 minutes.

Temps de redoublement : 4 h.

Temps de mise en peinture : 24 h (après séchage complet).

Densité pâte : 1,6 kg/L.

Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), la consulter avant emploi.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

### TAUX DE GÂCHAGE.

2,5 L d'eau par sac de 5 kg.

7,5 L d'eau par sac de 15 kg.

0,50 L d'eau pour 1 kg.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

### ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

### CONSUMMATION.

1 kg de poudre comble un volume de 1 L.

### TYPE D'APPLICATION.

Application au couteau à enduire.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 4 heures après la première couche dans des conditions normales et pour une épaisseur de 1 cm.

### CONDITIONNEMENT.

Sac de 15 kg.

Sachet de 5 kg.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



UTILISATION



TOUTES  
ÉPAISSEURS



1 KG  
0,5 L

DOSAGE



REDOUBLEMENT  
4 H



APPLICATION  
MANUELLE

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III classe 3  
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES  
disponibles sur le site [www.inies.fr](http://www.inies.fr)



**SEMIN**  
1a, rue de la Gare  
57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. 03.82.83.53.57  
Fax : 03.82.83.93.33  
[www.semin.com](http://www.semin.com)



FABRIQUÉ EN FRANCE

