


**FICHE TECHNIQUE**

Référence : **934024227**  
 Document annexe:  
 Famille: famille 1 - classe 6 A  
 Date révision : 07-2024 révision 1



Page 1/2

**Vernis PU Adhérence directe 340****Présentation:**

Vernis incolore polyuréthane acrylique bi-composant réticulant avec un isocyanate aliphatique.  
 Aspect : Brillant

**Fonction - Qualités:**

Très grande résistance aux intempéries et rayons ultra violet. Bonne résistance aux acides, aux bases diluées à température ambiante (20 à 30°C).

**Support d'application:**

Utilisation en primaire ou finition. Très bonne adhérence et souplesse en direct après dérochage sur acier galvanisé, aluminium et inox, A.B.S., PVC, certaines matières composites, électrozingué.

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT**

A 20°C 65% d'humidité relative

	<b>BASE 934024227</b>	<b>DURCISSEUR 506 8005 00</b>		<b>Diluant PU standard : 505 0346 00</b>
<b>Ratio poids:</b>	2,4	1		
<b>Ratio volume:</b>	2,4	1		0 à 10 %
<b>Conditionnements:</b>	2,4kg, 4kg et 12 kg	1 et 5 L		5 et 20 L
<b>Densité:</b>	0,910 à 1,110 g/cm3	0,955 à 0,995 g/cm3		
<b>Extrait sec pondéral:</b>	47 à 51%	35 à 39 %		
<b>COV en gr/L:</b>	Information sur la FDS			
<b>Pot Life du mélange:</b>	4 heures maxi			
<b>Péremption:</b>	24 mois	12 mois		36 mois
<b>Température de stockage:</b>	- 5°C à + 35°C sous abri			

**CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC**

**Epaisseur du feuil sec recommandée :** 30 à 60 µm  
**Epaisseur maximum du film sec :** 70 µm  
**Rendement à 100 % de transfert :** 10 m²/kg

**Autres données :** FDS téléchargeable sur notre site internet: [www.derivery.fr](http://www.derivery.fr)  
 Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit et des différents produits annexes, diluant, durcisseur ....

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influencer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifique ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Dans le cadre d'une fiche technique générique pour plusieurs aspects et/ou couleurs, les valeurs données ci-dessus peuvent varier de +/- 10 %, se reporter au CCU - Certificat de conformité du lot concerné pour disposer des valeurs réelles de contrôles.

**FICHE TECHNIQUE**

Référence : **934024227**  
 Document annexe:  
 Famille: famille 1 - classe 6 A  
 Date révision : 07-2024 révision 1



Page 2/2

**Vernis PU Adhérence directe 340****Préparation de surface:**

Le support doit être convenablement préparé suivant les règles de l'art (décapage, traitement de surface éventuel, dégraissage, dérochage ...). Ne pas utiliser sur supports gras, contaminés, rouillés, humides, condensants ou gelés.

**Préparation vernis :**


Mélanger avant emploi puis ajouter le durcisseur sous agitation, diluer si nécessaire. S'assurer que les différents constituants (base, durcisseur, diluant) sont homogènes. Le temps de murissement du mélange est de 10 mn. Nous vous conseillons après dilution, une filtration du produit avec un filtre de 190 µm.

**Viscosité à 20°C:**

Fourchette de viscosité du mélange base + durcisseur 506800500 :	30 à 45 secondes en CA4
Fourchette de viscosité du mélange base + durcisseur 506800500 + dilution conseillée pour l'application (5 à 10 %) :	20 à 30 secondes en CA4

**Température d'application:**

La température de la cabine, du support et de la peinture doit être comprise entre 15 et 30°C pour obtenir une qualité d'application. La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée. L'hygrométrie doit être inférieure à 65 %.

**Matériel d'application:**

	Buses conseillées	Pression d'air conseillée
Pistolets conventionnels et moyenne pression	1,4	2 à 4 bars
Air Mix	6 à 9	30-60 bars

Brosse et rouleaux : avec Durcisseur Thixo 506 8060 00

Diluant de nettoyage conseillé : 501 010900 SC1 DL3034

**Séchage :**

Air a 20°C	Temps
Hors poussière:	45 minutes
Sec au Toucher:	5 heures
Manipulable:	8 heures
Dur à cœur:	3 à 5 jours

**Etuvage:**

Desolvatation 15 minutes à 20°C.
Puis 30 minutes à 60°C ou 15 mn à 80°C

**Délai de recouvrement:**

Minimum 8 heures / maximum 48 heures sans égrenage.
---

Les renseignements donnés ici sont basés sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. A cause de la multitude de facteurs qui peuvent influencer sur l'application de nos produits, ils ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer lui-même des tests et essais. Il n'en résulte aucune assurance de qualité spécifique ou de la qualification du produit pour l'emploi prévu.

Dans le cadre d'une fiche technique générique pour plusieurs aspects et/ou couleurs, les valeurs données ci-dessus peuvent varier de +/- 10 %, se reporter au CCU - Certificat de conformité du lot concerné pour disposer des valeurs réelles de contrôles.